

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Propiedad	Referencia Estándar	Unidad	Valor Nominal	
Gramaje	ISO 536	g/m ²	180	250
Rigidez Taber	DL	mN.m	2.3	5.0
	DT		1.2	2.5
Espesor	ISO 534	µm	210	290
Lisura Bekk	ISO 5627	s	23	23
Humedad	ISO 287	%	7.5	7.5

DL-Dirección Longitudinal (Sentido de Fibra); DT-Dirección Transversal (Contra Fibra)

Tonalidad

Tipo de Coloración – en massa	DE*	≤ 1.5
	DL*, Da*, Db*	-1.0 ≤ DL*, Da*, Db* ≤ 1.0
Tipo de Coloración – en massa y superficie	DE*	≤ 2.5
	DL*, Da*, Db*	-1.5 ≤ DL*, Da*, Db* ≤ 1.5

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Gramaje (g/m ²)	Dimensiones (cm)	Paquete por palet	Resmas por palet	Hojas por paquete	Acabamento
180	50x65	80	20	125	Calandrado
	100x65	40	10		
250	50x65	56	14	125	
	100x65	28	7		

Certificaciones de la empresa



Certificaciones del producto disponibles



PEFC™ certificado
Este producto proviene de áreas forestales gestionadas de forma sostenible y de origen controlado.



Mediante la compra de productos certificados con la etiqueta FSC® está promoviendo el crecimiento de la gestión forestal responsable en todo el mundo.

www.papeldoprado.com

Color

	3	Verde
	3A	Verde Alfafa
	3C	Verde Natal
	3M	Verde Miño
	3N	Verde Mondego
	4	Canario
	4A	Amarillo
	4C	Crema
	4D	Avellana
	4E	Oro
	4G	Girasol
	4T	Crema Tostado
	5A	Azul
	5D	Azul Tejo
	5L	Lazúli

Color

	50	Azul Oceano
	5S	Azul Sado
	6	Papaya
	6A	Naranja
	6F	Butano
	7	Rosa
	7A	Rosa Carmesí
	7L	Lilás
	7V	Violet
	8B	Bordeaux
	8F	Rojo Fuego
	9	Ceniza
	9G	Granito
	10T	Marrón
	11	Negro

Los colores pueden variar dependiendo del monitor que utiliza, por lo que siempre se admiten diferencias. Para una selección de color más preciso, solicitar un catálogo.

Certificaciones de la empresa



Certificaciones del producto disponibles



PEFC™ certificado
Este producto proviene de áreas forestales gestionadas de forma sostenible y de origen controlado.



Mediante la compra de productos certificados con la etiqueta FSC® está promoviendo el crecimiento de la gestión forestal responsable en todo el mundo.

www.papeldoprado.com